



LO + DESTACADO

- Fachadas
- Especial grandes superficies
- Suelos de calefacción radiante
- Cámaras frigoríficas
- Especial gran formato y rectificadas
- Cerámica nueva sobre antigua
- EN 12004: C2 TE S1



ADHESIVO CEMENTOSO MULTIUSOS DEFORMABLE ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN CERÁMICA EN FACHADAS Y SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable y de alta adherencia para colocación cerámica en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Especialmente diseñado para su uso en fachadas y zonas con exigencia de deformabilidad.

PROPIEDADES

- Todo tipo de piezas cerámicas, mármol y granito. Excelente trabajabilidad
- Deformable tipo S1. Elevado tiempo de rectificación. Sin descuelgue
- Apto para inmersión. Gran cremosidad
- En color blanco disminuye la aparición de sales en superficie

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Pavimentos interiores y exteriores. Revestimientos interiores
- Fachadas. Cámaras frigoríficas. Piscinas
- Grandes superficies con tráfico intenso. Suelos de calefacción radiante
- Pavimento nuevo sobre antiguo. Alicatado nuevo sobre antiguo

Tipo de revestimiento:

- Todo tipo de piezas cerámicas
- Mosaico vítreo. Pasta de vidrio. Gres porcelánico y piedra natural.
- Doble encolado a partir de 1.600 cm² para todo tipo de piezas en paramentos verticales exteriores.

- Doble encolado a partir de 2.400 cm² para todo tipo de piezas en pavimentos exteriores.
- Peso Máximo de las piezas en paramentos verticales: < 40 Kg/m²
- En fachadas las piezas a adherir con un peso > a 40 Kg/m² recomendamos realizar anclaje mecánico

Soportes:

- Soportes convencionales a base de cemento, tipo enfoscado de mortero, hormigón y bloques prefabricados de hormigón no hidrofugado.
- Cartón yeso convencional e hidrofugado.
- Pavimentos cerámicos. Cerámica antigua.
- Soportes de yeso y prefabricados de yeso.

Juntas:

- Sikaceram® 670 Elite
Junta Mineral Porcelánica Flexible de Alta Resistencia. Hasta 12mm.
- Sikaceram® 650 Classic
Junta Mineral Porcelánica. Hasta 6mm.
- Sikaceram® EpoxyGrout
Junta Epoxy Bicomponente. Hasta 20mm.

CONSUMO APROXIMADO

Simple encolado: ± 3 kg/m²
Doble encolado: ± 5 kg/m²
*Con llana U6

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg
Palet de 48 Sacos (1.200 kg)
Color: Blanco y gris

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante W
- Marcado CE
- EN 12004: C2 TE S1

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Octubre 2020

DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado	27 ± 2%
Tiempo de vida de la pasta	3 h
Tiempo abierto una vez aplicado	> 30 min
Tiempo de rectificación de piezas	30 min ⁽¹⁾
Descuelgue	Nulo
Temperatura de aplicación	Desde 5°C a 35°C
Clasificación según EN 12004	C2 TE S1

(1) En función de las condiciones ambientales, tipo de soporte y tipo de pieza cerámica

(* Datos en condiciones de laboratorio 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad relativa. Valores aproximados.

Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm), llana dentada, crucetas.
- Herramientas para juntas SikaCeram®: llana de caucho o pistola/cartucho dosificador y esponja.

Superficie de la cerámica	< 100 cm ²	≤ 450 cm ²	≤ 900 cm ²	> 900 cm ²
Tipo de llana dentada a utilizar	Llana dentada U4 simple encolado	Llana dentada U6 simple encolado	Llana dentada U6 doble encolado o Llana dentada U9/N10 simple encolado	Llana dentada U6/U9/N10 doble encolado

U4 (4x4x4 mm) - **U6** (6x6x6 mm) - **U9** (9x9x9 mm) - **N** (dientes semicirculares de 10mm de diámetro)

Preparación de soporte:

- Los soportes deberán ser sanos, resistentes, estables, limpios, sin polvo y exentos de trazas de pintura y lechada.
- No deberán tener exceso de humedad ni estar helados.
- En pavimentos exteriores la pendiente deberá ser al menos del 1%.

Preparación del producto:

- Dosificación de agua: 6,25 a 7,25 L/ saco.
- Amasar el producto con la batidora hasta obtener una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: 5 min.
- Reamasar antes de la aplicación.
- Nunca añadir agua para reactivarlo.

Aplicación del producto:

Extensión del material:

- Extender sobre el soporte en paños inferiores a 2 m², peinar el material con la llana dentada adecuada según tamaño pieza.
- En caso de doble encolado extender el material sobre el reverso de la baldosa y sobre el soporte.

Colocación de cerámica:

- Colocar y aplastar las baldosas para romper el surco, comprobando periódicamente la pegajosidad de la pasta (levantando la baldosa ya pegada, de ser necesario repeinar el material y volver a pegar).
- Alinear las baldosas utilizando las crucetas.

Rejuntado de cerámica con Juntas SikaCeram®:

- No realizar el sellado hasta pasadas 24 horas de la colocación de la cerámica.
- Rellenar las juntas con la llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal.
- Cuando la junta empieza a endurecer, y una vez perdido el brillo superficial, limpiar con esponja.
- La limpieza final debe realizarse con la junta completamente endurecida (mínimo 24 h).

RECOMENDACIONES

- Respetar el agua de amasado.
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m² (grandes formatos) o cada 60 m² (pequeños formatos).
- Sellar las juntas de dilatación con SikaFlex® 11 FC+. Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C y sin viento fuerte.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Octubre 2020